

## REINIGUNG | PFLEGE von Möbeloberflächen

Schreinerei  
Möbel + Innenausbau  
Entwurf | Fertigung | Montage

HPL- und Melaminoberflächen bedürfen wegen Ihrer widerstandsfähigen und hygienischen, dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Sie sind im Allgemeinen leicht zu reinigen; dies gilt in der Regel auch für strukturierte Oberflächen. Pflegemittel sind überflüssig. Polituren und wachshaltige Reinigungsmittel neigen dazu, Strukturierungen der Oberfläche zu füllen und sich zu einer klebrigen, unattraktiven, schmutzbindenden Schicht aufzubauen; sie dürfen daher nicht verwendet werden.

Während der Gebrauchsdauer sollten HPL- und Melaminoberflächen regelmäßig gereinigt werden.

Bei einer notwendigen Reinigung sollte beachtet werden, dass möglichst schonende Mittel verwendet werden.

Insbesondere dürfen keine scheuernden Bestandteile enthalten sein, da solche Mittel zu Glanzgradänderungen und Kratzern führen können.

Bei besonders starken und hartnäckigen Verschmutzungen können auch spezielle Reinigungsmittel eingesetzt werden, die ätzend, lösungsmittelhaltig oder brennbar sein können.

In diesen Fällen sind die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften und die geeigneten Vorkehrungsmaßnahmen zu beachten und die Räume ausreichend zu belüften.

In keinem Fall dürfen Reinigungsmittel verwendet werden, die starke Säuren oder stark saure Salze enthalten.

## HINWEIS

Schlieren entstehen in der Regel durch Reinigen mit organischen Lösungsmitteln, bei Gebrauch von kaltem Wasser und mehrfach gebrauchten Tüchern oder Fensterledern. Um alle Reinigungen schattierungs- oder schlierenfrei durchzuführen, empfiehlt es sich, nach dem Nachspülen, mit heißem Wasser mit Hilfe von Microfaser-Schwammtüchern oder haushaltsüblicher Papierwischtücher nachzutrocknen.

## BESONDERE HINWEISE FÜR METALLISCHE, HOCHGLÄNZENDE HPL- | MELAMINOBERFLÄCHEN

Metallische und hochglänzende HPL- und Melaminoberflächen bedürfen bei ihrer Reinigung großer Sorgfalt. Besonders hier gilt die Warnung vor scheuernden Mittel oder abrasiven Reinigungsmitteln, da sonst irreversible Glanzgradänderungen zu erwarten sind. Es ist daher notwendig, vor der eigentlichen Reinigung Staubteilchen und sonstige Fremdkörper sorgfältig zu entfernen, um Kratzspuren zu vermeiden.

Bei der feuchten Behandlung sollten nur rückstandsfrei trocknende Reinigungslösungen verwendet werden und HPL-/Melaminoberfläche, wie üblich, mit einem weichen, sauberen, saugfähigen und trockenen Microfaser- oder Papiertuch schlierenfrei trocken gerieben werden.

Mit freundlicher Empfehlung  
werkstätte mayer

Werkstätte Mayer GmbH  
Wasserstetter Straße 29  
72525 Münsingen-Buttenhausen  
Telefon 07383 | 9494-0  
Telefax 07383 | 9494-20  
info@werkstaette-mayer.de  
www.werkstaette-mayer.de